

LINO

Čistenie a starostlivosť



Povrchová hmotnosť	DIN EN 12127	235g/m ² +/-5%
Pracovná šírka role		minimum 140 cm
Zloženie	EU 1007/2011	95%Polyester 5%Polyamide
Test oderuvzdornosti Martindale	EN ISO 12947-1,2	50 000
Odolnosť proti žmolkovaniu	EN ISO 12945-2 (2000T)	4
Farebná stálosť na svetle	EN ISO 105-B02-2	4-5
Farebná stálosť pri oteru za sucha	EN ISO 105-X12	4-5
Farebná stálosť voči oteru za mokra	EN ISO 105-X12	4
Odolnosť voči roztrhnutiu	EN ISO 13937-3	
Osnova		40 N
Útek		35 N
Pevnosť v ťahu	EN ISO 13934-1	
Warp		600 N
Niť		350 N
Odolnosť proti zošmyknutiu švu	EN ISO 13936-2	
Warp		4 mm
Niť		3,5 mm
Odolné voči domácim zvieratám (test zachytenia)	BS 8479 (2000T)	4-5, cat. G
Posledná aktualizácia údajov		2024.04.02

SK

Pilling efekt je prirodzený proces a nedá sa úplne odstrániť. Migrácia farbív z intenzívnych a tmavých látok na svetlé látky je nevyhnutná. Pri zachytení ostrými predmetmi treba počítať s vytiahnutými vláknami. Z technologických dôvodov sú prípustné odchýlky vo farebných odtieňoch.