

Čistenie a údržba



Povrchová hmotnosť	DIN EN 12127	350g/m ² +/-5%
Pracovná šírka role		minimum 140 cm
Zloženie	EU 1007/2011	100%Polyester
Test oderuvzdornosti Martindale	EN ISO 12947-1,2	60 000
Odolnosť proti žmolkovaniu	EN ISO 12945-2 (2000T)	4
Farebná stálosť na svetle	EN ISO 105-B02-2	4
Farebná stálosť pri oteru za sucha	EN ISO 105-X12	4-5
Farebná stálosť voči oteru za mokra	EN ISO 105-X12	4
Odoľnosť voči roztrhnutiu	EN ISO 13937-3	
Osnova		60 N
Útek		45 N
Útek	EN ISO 13934-1	
Pevnosť v ťahu		
Warp		1000 N
Niť		500 N
Odolnosť proti zošmyknutiu švu	EN ISO 13936-2	
Warp		3 mm
Niť		3 mm
Odolné voči domácim zvieratám (test zachytenia)	BS 8479 (2000T)	2-3, cat. A
Posledná aktualizácia údajov		2024.04.04

SK

Pilling efekt je prirodzený proces a nedá sa úplne odstrániť. Migrácia farbív z intenzívnych a tmavých látok na svetlé látky je nevyhnutná. Pri zachytení ostrými predmetmi treba počítať s vytiahnutými vláknami. Z technologických dôvodov sú prípustné odchýlky vo farebných odtieňoch.